

A hő vezető zsír jó hő vezető képességgel és elektromos szigetelési teljesítménnyel, jó stabilitással és széles üzemeltetési hőmérséklet-tartománysal rendelkezik. -50°C és 200°C közötti tartományban nem olvad, nem folyik, nem szilárdul meg és nem párolog el. Ez a termék nem mérgező, szagtalan, nem korrozív, nem irritáló és nem korrozív fémanyagokat.

Felhasználás: Az általános célú hő vezető szilikonzsír alkalmas: szoláris vízmelegítő hőző; LED-ek, CPU-k, IGPT modulok, nagy teljesítményű trióda elektronikai alkatrészek és különféle elektronikai és elektromos termékek hővezetése, hűtőközeg bevonat az alkatrészek által termelt hő elvezetése és a fűtési üzemeltetési hőmérsékletének csökkentésére

alkatrészek.

Használati utasítás: 1. Tisztítsa meg a bevonandó felületet és távolítsa el az olajfoltokat.

2. Ezután egyenletesen vigye fel a hő vezető szilikonzsírt a bevonandó felületre. 3. Vegye figyelembe, hogy az építési felületnek egyenletesnek és konzisztensnek kell lennie, és csak vékony rétegre van szükség. 4.

Minél több hő vezető pasztát alkalmazunk, annál jobb, de minél vékonyabb, annál jobb, miközben biztosítja a rész kitöltését. (Általában elegendő a papír vastagsága)

Üzemeltetési hőmérséklet: -50-200 °C

Hő vezető képesség: 1,42 ~ 3,14 W/mK

